

## Jampilen H2464

Polypropylene Copolymer

Jam Polypropylene Company

### Описание материалов:

Jampilen H2464 is a natural polypropylene copolymer with exceptional balance of mechanical properties. The product has been specifically designed for extrusion of structured wall pipes for underground drainage and sewage applications but can also be used for other extrusion applications. The product provides high stiffness, excellent impact resistance at room temperature and in particular at sub-zero temperatures with high heat and extraction stability.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Сополимер</p> <p>Устойчивость к экстракту</p> <p>Хорошая термическая стабильность</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Высокая вязкость</p> <p>Ударопрочность при низкой температуре</p>		
Используется	<p>Трубопроводы</p> <p>Профили</p> <p>Лист</p>		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	<p>Экструзионная труба</p> <p>Экструзионный профиль</p> <p>Экструзионный лист</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1350	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield)	29.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/50
Yield	10	%	
Break	400	%	
Флекторный модуль <sup>1</sup>	1450	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180

-30°C	9.0	kJ/m <sup>2</sup>
-20°C	17	kJ/m <sup>2</sup>
0°C	35	kJ/m <sup>2</sup>
23°C	66	kJ/m <sup>2</sup>

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Время индукции окисления			EN 728
200°C	> 30	min	
210°C	> 15	min	

#### NOTE

1. 2.0 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

