

EVERLON® TC-20C

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Ever Polymer Co., Ltd.

Описание материалов:

High quality of strength and transparent: including crystal-clean grade.

Based on SEBS, which is great at flexibility and elongation rate.

Comply with the FDA standard, great to use on the medical instruments and food instruments.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт Хорошая гибкость Хорошая прочность Высокая четкость | | |
| Используется | Медицинские устройства Медицинские/медицинские приложения Неспецифические пищевые приложения | | |
| Рейтинг агентства | FDA неуказанный рейтинг | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.878 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 20 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 4.41 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 850 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength | 27.5 | kN/m | ASTM D624 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -40.0 | °C | ASTM D746 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

