

## Asrene® UF 1810T

Linear Low Density Polyethylene

Chandra Asri Petrochemical

### Описание материалов:

Asrene®UF 1810T is a linear low density polyethylene product. It is available in North America, Europe or Asia Pacific. Asrene®UF 1810T applications include bags/linings and movies.

Features include:

Butene Comonomer

Good toughness

Impact resistance

Transparency

Главная Информация			
Характеристики	Бутене комномер Высокая гладкость Высокая устойчивость к царапинам Хорошая ударпрочность Высокое разрешение Хорошая прочность		
Используется	Пленка Подкладка Сумка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.921	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения (Blown Film)	0.11		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	30	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Broken, 30 µm, blown film	50.0	MPa	ASTM D882
TD: Broken, 30 µm, blown film	24.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Broken, 30 µm, blown film	700	%	ASTM D882
TD: Broken, 30 µm, blown film	850	%	ASTM D882
Ударное падение Dart (30 µm, Blown Film)	100	g	ASTM D1709

Elmendorf Tear Strength <sup>1</sup>			ASTM D1922
MD : 30.0 μm	24.5	kN/m	ASTM D1922
TD : 30.0 μm	196.1	kN/m	ASTM D1922
Блокировка-Выдувная пленка	65.0	g/100 cm <sup>2</sup>	ASTM D3354
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура ломкости	< -70.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	104	°C	ASTM D1525
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Блеск (45°, 30.0 μm, Blown Film)	60		ASTM D2457
Четкость (50.0 μm, Blown Film)	63.0		ASTM D1746
Haze (30.0 μm, Blown Film)	15	%	ASTM D1003
<b>Экструзия</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура расплава	170 - 200	°C	
<b>Инструкции по экструзии</b>			
Blow-up Ratio: 1.5 to 3.5			
<b>NOTE</b>			

1. Blown Film

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

