

# Flexane® Fast Cure Rubber Repair Liquid

Polyurethane

Devcon

## Описание материалов:

A fast-curing, trowelable liquid urethane for repairing rubber equipment and filling expansion joints.

Intended Use:

Repair worn or damaged rubber equipment; form protective linings in equipment subject to wear, impact, abrasion, vibration, expansion, and contraction.

Product Features:

400 ml reusable cartridge

Tack-free in 30 minutes

Fast, easy, no-mess dispensing

Thorough mixing of two components with automatic mix nozzle

Главная Информация			
Характеристики	Ускоренная Настройка		
Используется	Заполнение приложения Ремонтный материал		
Внешний вид	Серый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный объем	0.957	cm <sup>3</sup> /g	
Твердое содержание-По объему	100	%	
Потеря истирания	330	mg/1000 cycles	
Maximum Operating Temperature			
Dry	82	°C	
Wet	49	°C	
Формовочная усадка-Поток	0.18	%	ASTM D2566
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	94		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	22.8	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D412
Tear Strength	75.3	kN/m	ASTM D624
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	14	kV/mm	ASTM D149
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Resin	Mixing ratio by weight: 80		

Hardening method	Mixing ratio by weight: 20	
Срок службы горшка (24°C)	8.0	min
Терморегулирующая вязкость	5800	cP

#### Дополнительная информация

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Время отверждения	2.0	hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat