

ELASTOSIL® E 70

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Smoothing Irons, Household Appliances

Bonding & Sealing, Adhesives and Sealants

Household Appliances, Household Appliances

Small Appliances, Household Appliances

Bonding & Sealing, Mechanical and Plant Engineering

Главная Информация			
Используется	Клеи		
	Склеивание		
	Герметики		

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Red		
Плотность			
--	1.22	g/cm ³	DIN 53217
--	1.24	g/cm ³	ISO 1183
Вязкость	60	Pa·s	Brookfield
Время отверждения	12	hr	
Skin Forming Time ¹ (23°C)	15.0 to 20.0	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	40		DIN 53505
Прочность на растяжение	3.50	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	300	%	DIN 53504
Tear Strength	5.10	kN/m	ASTM D624B

NOTE	
1.	50% R.H

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

