

# Toppyl SP 2103 C

Polyolefin

LyondellBasell Industries

## Описание материалов:

Toppyl SP 2103 C is a barefoot seal peel solution developed for the cast and blown film technology.

This product has been designed to offer a peelable seal to PP substrates and is suitable for sterilisable applications.

Toppyl SP 2103 C is a solution created to replace completely the sealing layer in a coextruded film.

It provides a constant easy-opening force over a wide sealing temperature window and is readily processable on conventional equipment in both mono and co-extruded structures.

EU and FDA compliance information about this product can be found in separate product documentation.

This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Полу-кристаллический</p> <p>Хорошее уплотнение тепла</p> <p>Без добавления присадок</p>		
Используется	<p>Пленка</p> <p>Литая пленка</p>		
Рейтинг агентства	<p>ЕС неуказанный рейтинг</p> <p>FDA не рассчитан</p>		
Метод обработки	<p>Выдувная пленка</p> <p>Сокструдированная пленка</p> <p>Литая пленка</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.902	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ISO 1133
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль-2% сектант, MD	260	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение-MD			ASTM D882
Yield	15.0	MPa	ASTM D882
Fracture	33.0	MPa	ASTM D882
Растяжимое удлинение-MD (Break)	790	%	ASTM D882
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	107	°C	ISO 306/A50
Дополнительная информация			

Recommended processing temperatures: 185°C to 265°C. In cases where higher temperatures are required please contact your appropriate technical contact for support.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

