

## MARPOL® HDM 505

High Density Polyethylene

Marco Polo International, Inc.

### Описание материалов:

Recommended Applications: Industrial caps and closures, industrial pails, packaging drum lids, recreational vehicle components.

Главная Информация			
Используется	Колпачки		
	Затворы		
	Крышки		
	Ведро		

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.952	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.5	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (10% Igepal, F50)	16.0	hr	ASTM D1693B

  

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	24.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	73	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	786	MPa	ASTM D790B

  

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (-40°C)	96	J/m	ASTM D256

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	71.1	°C	
1.8 MPa, Unannealed	37.3	°C	
Пиковая температура плавления	133	°C	ASTM D3418

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

