

## Karina CLEAR PVC COMPOUND -E 75/232-IS-RG

Rigid Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

### Описание материалов:

CLEAR RIGID PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR EXTRUSION AND BLOW MOLDING APPLICATIONS. IT IS SUPPLIED IN PELLET FORM AND SHOULD BE PROCESSED AT MODERATELY HIGH TEMPERATURES (170-185C). THE -E 75/232-IS-RG COMPOUND CONTAINS FDA AND/OR ANVISA (BRAZILIAN SANITARY AGENCY) APPROVED INGREDIENTS AND IS RECOMMENDED FOR APPLICATIONS THAT COME INTO FOOD CONTACT.

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдвухное формование Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	1.26 to 1.32	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Heat Deflection Temperature	> 63	°C	ASTM D648
Clearness	OK		ME 03
Крутящий момент	60.0		ME 37

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	73 to 77		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	> 2620	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	> 49.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 15	%	ASTM D638

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	> 960	J/m	ASTM D256A
Обратная Нотч Izod Impact	3000	J/m	ASTM D256

NOTE	
1.	24 hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

