

INEOS PP L34N-00

Polypropylene Impact Copolymer

INEOS Olefins & Polymers USA

Описание материалов:

Grade L34N-00 is a low gloss, high impact polypropylene copolymer. This material meets the requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.

Applications

High speed injection molding

Compounding

Benefits

Low gloss

Very good stiffness-to-impact balance

Excellent processability

Главная Информация			
UL YellowCard	E31830-101158381		
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Сополимер удара</p> <p>Низкий блеск</p>		
Используется	Уплотнение		
Рейтинг агентства	<p>EC 1907/2006 (REACH)</p> <p>Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520</p>		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	<p>Уплотнение</p> <p>Литье под давлением</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	34	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	79		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	24.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	> 50	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	1310	MPa	ASTM D790B
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C, 3.18 mm	48	J/m	
23°C, 3.18 mm	130	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	104	°C	ASTM D648
Электрический	Номинальное значение		Метод испытания
Зажигание горячей проволоки (HWI)			UL 746
1.50 mm	PLC 3		
3.00 mm	PLC 3		
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.50 mm, No Color	HB		
3.00 mm, NC	HB		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat