

Xuchuan 6680/B-8260

Polyurethane

Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd

Описание материалов:

Xuchuan 6680/B-8260 is a Polyurethane product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Consumer Goods.

Главная Информация		
Характеристики	Средняя твердость	
Используется	Обувь	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.900 to 1.20	g/cm ³
Плотность		
A-6680 : 40°C	1.010 to 1.020	g/cm ³
B-8260 : 40°C	1.080 to 1.200	g/cm ³
Вязкость		
A-6680 : 40°C	1.00 to 1.40	Pa·s
B-8260 : 40°C	0.700 to 1.10	Pa·s
Ross Flex (-10 °C) ¹	No Crack	
Истирание Вильямса	60.0 to 100	cc/php
Поролонная плотность свободного подъема	0.900 to 1.200	g/cm ³
Температура предварительного нагрева		
Part A	50 to 60	°C
Part B	50 to 60	°C
Время предварительного нагрева		
Part A	8.0 to 10.0	hr
Part B	8.0 to 12.0	hr
Processing Temperature		
Part A	40 to 45	°C
Part B	40 to 45	°C
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	55 to 65	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Break)	10.0 to 14.0	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	550 to 650	%
Tear Strength	40.0 to 55.0	kN/m

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 51	
Время демолд	6.0 to 8.0	min
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	45.0 to 55.0	°C
NOTE		
1.	Break length 4 mm	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

