

Petrothene® NA272130

Medium Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

PETROTHENE NA272130 is a medium density polyethylene resin designed for overwrap film applications. NA272130 exhibits good film optics and high stiffness.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (1000 ppm) Скольжения (300 ppm)		
Характеристики	Высокая жесткость		
Используется	Пленка Пищевая упаковка Оптическое применение		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.930	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	1.6	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD : 32 μm	331	MPa	
1% Secant, TD : 32 μm	379	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break, 32 μm	24.1	MPa	
TD : Break, 32 μm	20.7	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 32 μm	400	%	
TD : Break, 32 μm	500	%	
Ударное падение Dart ¹ (32 μm)	50	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°, 31.8 μm)	90		ASTM D2457
Haze (31.8 μm)	7.0	%	ASTM D1003
NOTE			
1.	F50		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

