

## Ultralloy™ 3310-28

Thermoplastic

Hapco Inc.

### Описание материалов:

The ULTRALLOY series of liquid molding compounds are tough, fast cycling, low cost, and easy to use. ULTRALLOY is designed to be used with Liquid Molding, open casting, pressure casting, or vacuum casting processes. ULTRALLOY can be used with silicone, epoxy, urethane, polyester, or aluminum molds. Low cost molds and fast cycle times are two key attributes of ULTRALLOY.

ULTRALLOY is available in several series. Each series has different products with different physical properties. Properties such as elongation, tensile strength, and modulus of elasticity can be selected to mold parts with the correct physical characteristics. Choose the ULTRALLOY material with the exact properties you need, or that are required to meet specifications.

ULTRALLOY is available in opaque white, clear/transparent, and in fire retardant (UL 94V-0) versions. Custom coloring can be achieved by pigmenting ULTRALLOY with Hapco's easy to mix color dispersions. Both opaque and translucent color dispersions are available.

ULTRALLOY can be molded in inexpensive molds, reducing total part cost, for short run programs.

ULTRALLOY is made for prototypes and short runs of plastic parts. ULTRALLOY fills the need for low cost, high performance parts, in volumes less than 10,000 parts per year.

### ULTRALLOY 3300 SERIES

A series of flame retardant, (UL 94V-0) high strength, systems with excellent physical properties. This series can be pressure or vacuum cast. Underwriter Labs Flame Retardant 94V-0 @ 2.5 mm thickness. This series is available in a 2, 4, 14, and 28 minute gel time.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>Цикл быстрого формования</li> <li>Огнестойкий</li> <li>Хорошая прочность</li> <li>Высокая прочность</li> <li>Низкая вязкость</li> </ul>		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> <li>Применение в сельском хозяйстве</li> <li>Корпуса</li> <li>Прототипирование</li> <li>Тонкостенные детали</li> <li>Игрушки</li> </ul>		
Внешний вид	Прозрачный янтарь		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Литье</li> <li>Вакуумное литье</li> </ul>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4669
Формовочная усадка-Поток	0.11 to 0.30	%	ASTM D2566
Вес-На кубический дюйм	20	g	
Gel Time <sup>1</sup> (25°C)	28.0	min	ASTM D2971

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3180	МПа	ASTM D638
Прочность на растяжение	86.9	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	7.7	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2170	МПа	ASTM D790
Flexural Strength	114	МПа	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	27	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact	120	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 МПа, Unannealed	86.0	°C	
1.8 МПа, Unannealed	78.0	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 100, Mix Ratio by Volume: 100		
Part B	Mix Ratio by Weight: 95, Mix Ratio by Volume: 100		
Терморегулирующая вязкость <sup>2</sup> (25°C)	300 to 500	cP	ASTM D4878
Время демолд (21°C)	360 to 720	min	Internal Method
NOTE			
1.	100 g		
2.	Range: 300 to 500		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

