

ELASTOSIL® A 316

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Coatings, Paints & Coatings

Главная Информация

Используется	Клеи
	Склеивание
	Герметики

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Colorless		
Плотность	0.860	g/cm ³	ISO 2811
Точка вспышки	18.0	°C	ISO 3679
Вязкость	0.30 to 0.60	Pa·s	
Skin Forming Time ¹ (23°C)	3.0	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	15		ISO 868
Прочность на растяжение	0.800	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	130	%	ISO 37
Ignition Temperature	260	°C	DIN 51794

NOTE

1. 50% R.H

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

