

Zhongfa PC/ABS CW-100

Polycarbonate + ABS

Yuyao Zhongfa Engineering Plastics Co. Ltd.

Описание материалов:

Zhongfa PC/ABS CW-100 is a polycarbonate acrylonitrile butadiene styrene (PC ABS) material. This product is available in the Asia-Pacific region and is processed by injection molding.

The main features of Zhongfa PC/ABS CW-100 are:

high liquidity

Good processability

Typical application areas include:

Electrical/electronic applications

electrical appliances

| Главная Информация | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Обрабатываемость, хорошая Высокая яркость | | |
| Используется | Электрическое/электронное применение Электроприборы | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.13 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) | 12 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.50 - 0.70 | % | ASTM D955 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 45.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 50 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2150 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 85.0 | MPa | ASTM D790 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 100 | °C | ASTM D648 |
| Викат Температура размягчения | 120 | °C | ASTM D1525 |
| Дополнительная информация | | | |
| Notched Izod Impact, ASTM D256: 45 kJ/m ² | | | |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 80.0 - 85.0 | °C | |
| Время сушки | 2.0 - 3.0 | hr | |

| | | |
|----------------------------------|-------------|-----|
| Температура обработки (расплава) | 220 - 240 | °C |
| Температура формы | 40.0 - 80.0 | °C |
| Давление впрыска | 60.0 - 90.0 | MPa |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

