

NatureFlex™ NP 165

Regenerated Cellulose

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

NatureFlex™ NP 165 is a Regenerated Cellulose product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of NatureFlex™ NP 165 include bags/liners, coating applications and film.

Characteristics include:

Eco-Friendly/Green

Clarity

High Gloss

Главная Информация			
Характеристики	Защита от запотевания Антистатический Биоразлагаемый Compostable Загнутый и закрученный Отличная Печатающая способность Ароматизатор и арома-барьер Газовый барьер Высокая четкость Глянцевый Содержание возобновляемых ресурсов		
Используется	Сумки Пленка Ламинаты		
Рейтинг агентства	ASTM D 6400 RU 13432		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Пленка		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения ¹			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic	0.30		
vs. Itself - Static	0.50		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882

1% Secant, MD : 42 µm	> 2000	MPa	
1% Secant, TD : 42 µm	> 1000	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 42 µm	124	MPa	
TD : Yield, 42 µm	68.9	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 42 µm	22	%	
TD : Break, 42 µm	70	%	
Скорость передачи кислорода (влажная) ² (24°C, 42 µm, 0.0% RH)	2.95	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM F1927
Передача водяного пара ³	1500	g/m ² /24 hr	ASTM E96
Датчик пленки	41.7	µm	Internal Method
Выход (41.7 µm)	16.7	m ² /kg	Internal Method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 41.7 µm)	100		ASTM D2457
Haze ⁴ (41.7 µm)	3.0	%	ASTM D1003

NOTE

1. Thickness: 1.64 mil
2. RH: 0 to 5%
3. 100°F, 90%RH, thickness: 1.64 mil
4. 2.5° wide angle

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

