

Optema TC 110 Cast

Ethylene Methyl Acrylate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

OPTEMA TC 110 is an ethylene-methyl acrylate copolymer, specially developed for extruding properties for blown film and casting film applications. It can produce soft elastic films. OPTEMA TC 110 can be used to produce films with a thickness of less than 1.0 mils.

Главная Информация

Добавка	Стабилизатор тепла
---------	--------------------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание метилакрилата	21.5	wt%	ExxonMobil Method

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------	----------------------	-------------------	-----------------

Сектантный модуль			ASTM D882
1 % secant, MD	50.8	MPa	ASTM D882
1 % secant, TD	44.3	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	23.5	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	17.1	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	360	%	ASTM D882
TD: Fracture	810	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	220	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	22	g	ASTM D1922
TD	360	g	ASTM D1922

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Викат Температура размягчения	53.0	°C	ASTM D1525
-------------------------------	------	----	------------

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Блеск (45°)	34		ASTM D2457
Haze	18	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

本产品符合FDA,EU,HPFB等法规要求。

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

