

Salflex 262EI

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

Salflex Polymers Ltd.

Описание материалов:

Salflex 262EI is a Thermoplastic Polyolefin Elastomer (TPO (POE)) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Typical application: Automotive. Primary characteristic: impact resistant.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая ударопрочность Болезненный		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильные внешние части		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, 15 sec)	53		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	730	MPa	ISO 178
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	12.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	55	%	ISO 37
Tear Strength ¹	80	kN/m	ISO 34-1
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	48	kJ/m ²	ISO 180/1A
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	60.0 to 75.0	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Задняя температура	190 to 220	°C	
Средняя температура	200 to 230	°C	
Передняя температура	210 to 240	°C	
Температура сопла	210 to 240	°C	
Температура обработки (расплава)	200 to 220	°C	

Температура формы	27.0 to 60.0	°C
-------------------	--------------	----

NOTE

1. Method Bb, Angle (Nicked)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

