

## Sindustris PP MC4353

Минеральный

Polypropylene

Sincerity Australia Pty Ltd.

### Описание материалов:

Sindustris PP MC4353 is a Polypropylene material filled with mineral. It is available in Asia Pacific for injection molding.

Important attributes of Sindustris PP MC4353 are:

Good Dimensional Stability

Good Weather Resistance

Impact Modified

Impact Resistant

Scratch Resistant

Typical application of Sindustris PP MC4353: Automotive

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Добавка	Резина		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Хорошая устойчивость к погоде Высокая ударопрочность Устойчивость к царапинам		
Используется	Автомобильные внешние части Автомобильная внешняя отделка		
Номер файла UL	E306922		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	21	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	5.0 to 6.0	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield, 3.20 mm)	16.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break, 3.20 mm)	100	%	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>3</sup> (6.40 mm)	1670	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>4</sup> (6.40 mm)	27.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256

-10°C, 6.40 mm	44	J/m
23°C, 6.40 mm	390	J/m

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed, 3.20 mm)	120	°C	ASTM D648

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	70.0 to 80.0	°C
Время сушки	3.0 to 4.0	hr
Рекомендуемая максимальная влажность	0.010	%
Задняя температура	190 to 210	°C
Средняя температура	200 to 230	°C
Передняя температура	200 to 230	°C
Температура сопла	210 to 230	°C
Температура обработки (расплава)	200 to 230	°C
Температура формы	40.0 to 60.0	°C
Back Pressure	29.4 to 58.8	MPa
Screw Speed	30 to 60	rpm

#### NOTE

- |    |           |
|----|-----------|
| 1. | 50 mm/min |
| 2. | 50 mm/min |
| 3. | 10 mm/min |
| 4. | 10 mm/min |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat