

EVERLON® TM-70C

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Ever Polymer Co., Ltd.

Описание материалов:

Medical grade: SEBS (grade of stability), none analyze of poisonous substance, compatibility well with the medicines.

Comply with a international standard , such as ISO 15759, usp class VI, YBB standard.

Using on plastic plunger, Syringe, thin film, medical tube, pull cap...etc.

Главная Информация	
Используется	Пленка Медицинские устройства Медицинские/медицинские приложения Трубка
Рейтинг агентства	ISO 15759 USP класс VI

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	70		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	7.35	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ASTM D412
Tear Strength	53.9	kN/m	ASTM D624

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

