

## Manner Flexible PVC X3653

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

### Описание материалов:

General purpose tubing, profile extrusion and injection molding.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Профили		
Метод обработки	Экструзия		
	Литье под давлением		
	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37 to 1.41	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	75		
Shore A, 15 sec	74		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
1.52 mm	11.0	MPa	
100% Strain, 1.52 mm	5.17	MPa	
Удлинение при растяжении (Break, 1.52 mm)	330	%	ASTM D638

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat