

ACLAR® 22C (5 mil)

Polychlorotrifluoroethylene

Honeywell

Описание материалов:

ACLAR®22C (5 mil) is a polytrifluoroethylene (PTFE) product. It can be processed by casting film and is available in North America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: packaging. The main characteristics are: copolymer.

Главная Информация			
UL YellowCard	E236381-230358		
Характеристики	Сополимер Барьерная смола		
Используется	Упаковка		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	2.08	g/cm ³	ASTM D1505
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD : 130 µm	1380	MPa	ASTM D882
TD : 130 µm	1280	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield, 130 µm	48.0	MPa	ASTM D882
TD: Yield, 130 µm	35.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Yield, 130 µm	100	%	ASTM D882
TD: Yield, 130 µm	100	%	ASTM D882
Передача водяного пара	0.093	g/m ² /24 hr	ASTM E96
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Теплопроводность	0.22	W/m/K	ASTM C177
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (0.127 mm)	100	%	ASTM D2863
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (127 µm)	1.0	%	ASTM D1003
Дополнительная информация			

Yield, No Standard: 3.78 m²/kgTear Strength, ASTM D1004, Graves MD: 325 to 375 g/milTear Strength, ASTM D1004, Graves TD: 300 to 350 g/milCrystalline Melting Point, ASTM D4591: 190 °CDimensional Stability, ASTM D1204, MD: 3 %Dimensional Stability, ASTM D1204, TD: 3 %All film properties were tested as an average value.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

