

Generic PPSU - Glass Fiber

Стекловолокно

Polyphenylsulfone

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PPSU - Glass Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.43 - 1.50	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.40 - 0.50	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	6820 - 7010	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	169 - 186	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	79 - 110	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE-Поток	3.5E-5 - 3.7E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	149 - 160	°C	
Время сушки	2.9 - 3.0	hr	
Температура обработки (расплава)	360 - 375	°C	
Температура формы	129 - 170	°C	

Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PPSU - Glass Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat