

## Salflex 375AH

Thermoplastic Vulcanizate

Salflex Polymers Ltd.

### Описание материалов:

Salflex 375AH is a Thermoplastic Vulcanizate (TPV) product. It can be processed by blow molding, extrusion, or injection molding and is available in North America. Typical application: Automotive.

Characteristics include:

Fatigue Resistant

Good Tear Strength

Главная Информация			
Характеристики	Устойчивость к усталости Хорошая прочность на разрыв Устойчивость к озону		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильная внутренняя отделка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдвунное формование Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.940	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.5	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec)	73		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	3.70	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	5.20	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D412
Tear Strength	39.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (80°C, 70 hr)	58	%	ASTM D395
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	60.0 to 75.0	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Задняя температура	185 to 215	°C	
Средняя температура	185 to 220	°C	

Передняя температура	190 to 220	°C
Температура сопла	195 to 220	°C
Температура обработки (расплава)	190 to 210	°C
Температура формы	27.0 to 40.0	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat