

Eltex® P KS407

Polypropylene Random Copolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

Benefits & Features

Eltex® P KS407 is a random copolymer with a high ethylene content, developed for use primarily as the sealing layer in "coextruded bioriented metallisable film"; it contains no technical additives and is thus particularly appreciated by users wishing to use their own "formulas". Its stabilisation package has been especially designed for metallisable film applications.

Applications

Random copolymer specially developed for the sealing layers of "coextruded bioriented film"

Suitable also for coextruded cast film

Главная Информация			
Характеристики	Металлизируемый Случайный сополимер		
Используется	Двухосно-ориентированная пленка Пленка		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литая пленка Кокструзия Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.895	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, 23°C)	62		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	21.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	700	MPa	ISO 178
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Порог теплового уплотнения ¹	115	°C	Internal Method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	60.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	120	°C	ISO 306/A50

Пиковая температура плавления	134	°C	ASTM D3417
-------------------------------	-----	----	------------

NOTE

1. 1s, 3 bars, 100 mm/min, 100 g/cm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

