

RTP 1200 S-90A TFE 15

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

RTP Company

Описание материалов:

PTFE Lubricated

Главная Информация

Добавка	PTFE лубрикант (15%)
Характеристики	Смазка
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	1.1	%	ASTM D955
Moisture Content	0.020	%	
Primary Additive	15	%	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	90		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Yield)	400	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	131	kN/m	ASTM D624

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	82.2	°C
Время сушки	6.0	hr
Dew Point	-28.9	°C
Температура обработки (расплава)	182 - 216	°C
Температура формы	15.6 - 32.2	°C
Давление впрыска	34.5 - 68.9	MPa

Инструкции по впрыску

Desiccant Type Dryer Required.

NOTE

1. C mould

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

