

Sylvin 8200-65 Clear 8289

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 8200-65 Clear 8289 Is A Vinyl Compound Formulated For General Purpose Extrusion Or Molding Applications.

Главная Информация			
Характеристики	Универсальный		
Используется	Промышленное применение Универсальный		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	65		ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds	65		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	12.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	430	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	43.8	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	157 - 168	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat