

Kuraray Poval® PVA 424H

Polyvinyl Alcohol

Kuraray Co., Ltd.

Описание материалов:

Low Hydrolysed grades

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Водорастворимый		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость раствора ¹	45 to 51	mPa·s	DIN 53015
Содержание золы ²	< 0.20	%	
Летучее вещество ³	< 5.0	%	
Degree of Hydrolysis ⁴	79 to 81	%	

NOTE	
1.	4 % aqueous solution at 20 °C determined by Brookfield synchronized-motor rotary-type visometer
2.	Calculated as Na2O
3.	After 3 hrs drying at 105°C, Methanol content less than 3%
4.	Saponification

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

