

ResinDirect GPPS7

General Purpose Polystyrene

ResinDirect

Описание материалов:

ResinDirect GPPS7 is a General Purpose Polystyrene material. It is available in North America.

Important attributes of ResinDirect GPPS7 are:

Flame Rated

Crystalline

Главная Информация			
Характеристики	Кристалл Средний поток		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	37.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	2.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³	3450	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴	75.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	21	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	85.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	102	°C	ASTM D1525 ⁵
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	НВ	UL 94	

NOTE	
1.	5.1 mm/min
2.	5.1 mm/min
3.	2.5 mm/min
4.	2.5 mm/min
5.	Rate B (120°C/h)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

