

REXtac® APAO RT 2315

Polyalphaolefin

Huntsman Corporation

Описание материалов:

REXtac®APAO RT 2315 is a poly α -olefin (PAO) product. It is available in North America. REXtac®APAO RT 2315 applications include glue/gummed paper, sealing applications and food contact applications.

Features include:

Copolymer

Heat resistance

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Теплостойкость, высокая		
Используется	Герметик Клей		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.858	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	0.572	MPa	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-28.9	°C	DSC
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	
Melt Density (191°C)	0.740	g/cm ³	

Дополнительная информация			
Melt Viscosity, ASTM D3236, 300°F: 4300 cps	Melt Viscosity, ASTM D3236, 325°F: 2800 cps	Melt Viscosity, ASTM D3236, 350°F: 2000 cps	Melt Viscosity, ASTM D3236, 375°F: 1500 cps
Melt Viscosity, ASTM D3236, 400°F: 1100 cps	Needle Penetration, ASTM D1321, 25°C: 2.5 mm	Softening Point by Ring and Ball, ASTM E28: 280°F	Shear Adhesion Failure Temp. (SAFT), Kraft/Kraft, Huntsman Method: 214°F
Open Time, Kraft/Kraft, 25°C, Huntsman Method: 20 seconds	Flashpoint, COC, ASTM D93: >450°F		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

