

Ferro PP TPP20AF34BK

20% тальк

Polypropylene

Ferro Corporation

Описание материалов:

Ferro PP TPP20AF34BK is a polypropylene material, which contains 20% talc filler. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific.

The main features of Ferro PP TPP20AF34BK are:

Homopolymer

heat stabilizer

Typical application areas include:

House

Automotive Industry

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 20% наполнитель по весу		
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Гомополимер		
	Термическая стабильность		
	Заполнение		
Используется	Детали под крышкой двигателя автомобиля		
	Чехол		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	12	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	1.4	%	ASTM D955
Transverse flow	1.6	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	32.6	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2790	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-40°C	20	J/m	ASTM D256
23°C	32	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	122	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	82.0	°C	ASTM D648

Дополнительная информация

Mineral Content, ASTM D2584: 20.5% Thermal Oxidative Stability, ASTM D3012, 150°C: >500 hrs.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

