

## K-vinyl 70 Deg C Rating Insulation (85-Dry)

Polyvinyl Chloride

Technovinyl Polymers India Ltd.

### Описание материалов:

K-vinyl 70 Deg C Rating Insulation (85-Dry) is a Polyvinyl Chloride material. It is available in Africa & Middle East. Primary attribute of K-vinyl 70 Deg C Rating Insulation (85-Dry): RoHS Compliant.

Typical application of K-vinyl 70 Deg C Rating Insulation (85-Dry): Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.47	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	13.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	230	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-18.0	°C	ASTM D746

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat