

Dural 205JB CLEAR 0003

Rigid Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

Dural 205JB Clear 0003 is a non-toxic, high flow, high impact clear rigid PVC composition primarily designed for injection blow molding. This compound provides high thermal stability for the injection blow molding of articles such as vials and bottles. Its relatively high heat distortion properties make it suitable for parts which will be exposed to a wide range of ambient conditions. Dural 205JB Clear 0003 is produced from FDA sanctioned ingredients

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая термическая стабильность Высокий поток Высокая ударопрочность Нетоксичный		
Используется	Бутылки Флаконы		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.28 to 1.32	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	14	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec, 3.18 mm)	72 to 78		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2240	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield, 1.91 mm	42.7	MPa	
Break, 1.91 mm	28.6	MPa	
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 mm)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль (3.18 mm)	2420	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	79.3	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C)	910	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	68.3	°C	ASTM D648
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	177 to 182	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

