

Sunny® PA66 EB230

30% стекловолокно

Polyamide 66

Guangdong Shunde Shunyan New Material Co., Ltd.

Описание материалов:

EP flame reinforced Polyamide 66

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу		
Характеристики	Огнестойкий		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
-- ¹	1.60	g/cm ³	ASTM D792
23°C	1.60	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка			
Flow : 23°C	0.20 to 0.40	%	ASTM D955
23°C	0.20 to 0.40	%	ISO 294-4
Поглощение воды			
Equilibrium, 23°C	1.0	%	ASTM D570
Equilibrium, 23°C, 50% RH	1.0	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
-- ²	150	MPa	ASTM D638
--	150	MPa	ISO 527-2/5
Удлинение при растяжении			
Break ³	8.0	%	ASTM D638
Break	6.0	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль			
50.0 mm Span	9730	MPa	ASTM D790
50.0 mm Span	9000	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
50.0 mm Span	215	MPa	ASTM D790
-- ⁴	220	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
23°C	130	J/m	ASTM D256

23°C	12	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
1.8 МПа, Unannealed, 6.40 mm	255	°C	ASTM D648
1.8 МПа, Unannealed, 6.40 mm	230	°C	ISO 75-2/Аf
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость			
1.60 mm	V-0		UL 94
3.20 mm	V-0		
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	110 to 120	°C	
Время сушки	3.0 to 4.0	hr	
Задняя температура	270	°C	
Средняя температура	260	°C	
Передняя температура	255	°C	
Температура обработки (расплава)	265	°C	
Температура формы	80.0	°C	
Скорость впрыска	Moderate-Fast		
NOTE			
1.	23°C		
2.	5.0 mm/min		
3.	5.0 mm/min		
4.	50 mm span		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

