

Machine Cast MC-170 A/B

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

The MC-170 A/B system is a production oriented fast gel and fast de-mold system. It features a mix ratio and working time ideal for machine dispensing and rapid part mold cycling, for production applications.

Главная Информация			
Характеристики	Ультра высокая ударопрочность Распылитель		
Используется	Литьевая форма/инструмент		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (12.7 mm)	0.60	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	586	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	23.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	35	%	ASTM D638
Флекторный модуль	416	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	14.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	100	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	71.1	°C	ASTM D648
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Терморегулирующая вязкость (25°C)	740	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	30 - 60	min	
Время доставки (52°C)	2.0 - 4.0	hr	
Дополнительная информация			

Mix Ratio by weight: 60/100 Mix Ratio by volume: 50/100 Work Time, 100 g, 77°F: 1.5 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

