

PETILEN G08-21TA

Low Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

Описание материалов:

Application: Thin shrink film, industrial heavy duty bags

Главная Информация			
Используется	Сумки		
	Пленка		
	Сверхпрочные сумки		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919 to 0.923	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.75 to 1.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание золы ¹	0.1	wt%	Internal Method
Film Quality ²	T		Internal Method
Коэффициент отеков ³	1.44		Internal Method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	58		ASTM D2457
Haze	8.8	%	ASTM D1003
NOTE			
1.	ALKATHENE 509		
2.	ALKATHENE 36		
3.	ALKATHENE 7		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat