

## Huaфон JF-P-8465 / JF-I-4419

Polyurethane (Polyester based)

Huaфон Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

Characteristics: Medium hardness. transparent materials.

Applications: For transparent shoes and translucent soles.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Средняя твердость	
Используется	Обувь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность <sup>1</sup>	0.900 to 1.20	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость		
Asker A : 23°C	55.0 to 65.0	
Asker C : 23°C	70.0 to 75.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 50 to 52	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет <sup>2</sup>	Clear/Transparent	
Плотность		
40°C <sup>3</sup>	1.14 to 1.18	g/cm <sup>3</sup>
40°C <sup>4</sup>	1.18 to 1.20	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость		
40°C <sup>5</sup>	0.25 to 0.35	Pa·s
40°C <sup>6</sup>	1.2 to 1.6	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 10.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 550	%
Tear Strength	> 40.0	kN/m
NOTE		
1.	Molded Density	
2.	Part B	
3.	Part A	

---

4.	Part B
5.	Part B
6.	Part A

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

