

PureTherm® 3007C EV5

PE/EVOH/PE/PVC Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

PureTherm® 3007C EV5 is a high quality, solvent free laminated structure that is designed for the packaging of Food and Health Care products.

This product meets FDA and CFIA requirements.

PureTherm® 3007C EV5 offers excellent Oxygen barrier, clarity and deep draw properties. This product is available in Peelable and Sealable structures for specific applications. This product is also available in specialty tints and opaque colors

Главная Информация			
Характеристики	Кислотоупорный Щелочестойкие Устойчивость к смазке Высокая четкость Маслостойкий Кислородный барьер Саморегулирование		
Используется	Пищевая упаковка Медицинская упаковка		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Доступные цвета Непрозрачный		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.22 to 1.31	g/cm ³	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки ¹	127 to 1070	µm	
Холодное воздействие	Good		
Heat Distortion	75	°C	ASTM D1637
Ширина рулона ²	< 965	mm	
Thermoforming Molding Temperature	100 to 175	°C	
Прочность на растяжение-MD (Yield)	48.0	MPa	ASTM D882
Скорость передачи кислорода (влажная) (23°C, 250 µm, 100% RH)	1.64	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM F1927

Передача водяного пара ³	2.2	g/m ² /24 hr	ASTM E96
Свободная усадка	-4.0 to 4.0	%	ASTM D2732

NOTE

1. Thickness tolerance: $\pm 10\%$
2. Roll width tolerance: ± 1.5 mm
3. at 10 mil at 38°C, 90% RH

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat