

Karina STRAW PVC COMPOUND 750-38/ 14-F-IS-BZ

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

HEAVY METAL FREE PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR PROFILES EXTRUSION. ALSO RECOMMENDED FOR PLUG INJECTION.

| Главная Информация | |
|--------------------|--|
| Используется | Отражатели |
| Внешний вид | Солома |
| Метод обработки | Литье под давлением Экструзионный профиль |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес ¹ | 1.41 to 1.47 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Цвет | OK | | ME 12 |
| Цвет A | -1.70 to 1.30 | | ME 12 |
| Цвет b | 7.63 to 10.6 | | ME 12 |
| Color L | 74.6 to 77.6 | | ME 12 |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 73 to 77 | | ASTM D2240 |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение | > 6.86 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | > 200 | % | ASTM D638 |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура ломкости | < -24.0 | °C | ASTM D746 |

| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Сопrotивление громкости ² | > 1.0E+13 | ohms-cm | ASTM D257 |

| NOTE | |
|------|-------|
| 1. | 24 hr |
| 2. | 24 hr |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

