

Technother® A-SV30-T

Стекловолокно

Polybutylene Terephthalate

Poly Plastic

Описание материалов:

Technother® A-SV30-T is a Polybutylene Terephthalate (PBT) product filled with glass fiber. It is available in Europe.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Стекловолокно	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.53	g/cm ³
Формовочная усадка	0.40 to 0.80	%
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	0.20	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	120	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	2.3	%
Флекторный модуль (23°C)	9500	MPa
Флекторный стресс	180	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Charpy Unnotched Impact Strength (20°C)	40	kJ/m ²
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	205	°C
Температура плавления	225	°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+14	ohms
Сопротивление громкости	1.0E+14	ohms-cm
Электрическая прочность	20	kV/mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

