

APEX® 76-5179-B

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

Описание материалов:

APEX®76-5179-B is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The processing method is injection molding.

APEX®The main features of 76-5179-B are:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

APEX®The typical application fields of 76-5179-B are: wire and cable

Главная Информация			
UL YellowCard	E54709-245338	E142591-543091	
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	UL QMFZ2. E54709		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.23	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.5 - 1.8	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	55		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	10.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	480	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	80.0	°C	ASTM D794
Температура ломкости	-43.0	°C	ASTM D746
RTI Elec			UL 746
1.00 mm	90.0	°C	UL 746
3.00 mm	90.0	°C	UL 746
RTI Str			UL 746
1.00 mm	90.0	°C	UL 746
3.00 mm	90.0	°C	UL 746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сравнительный индекс отслеживания (CTI) (3.00 mm)	PLC 0		UL 746

Высокоусиленное дуговое зажигание (HAI) (3.00 mm)	PLC 1	UL 746
---	-------	--------

Зажигание горячей проволоки (HWI) (3.00 mm)	PLC 2	UL 746
---	-------	--------

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.00 mm	V-2		UL 94
3.00 mm	V-2		UL 94
Индекс кислорода	23	%	ASTM D2863

Дополнительная информация

□□□□:80 °C

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	166	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat