

Sanren T300 (On-spec.)

Polypropylene Homopolymer

SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd.

Описание материалов:

The pellet product is colourless and in the shape of a cylinder with satisfied strength, abrasion performance and chemical stability, as well as fairly good heat-resistance.

Scope of Application: Flat fibre and small injection moulding.

Главная Информация			
Характеристики	Гомополимер Хорошая прочность Хорошая стойкость к истиранию Теплостойкость, средняя		
Используется	Волокно		
Внешний вид	Бесцветный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0 - 4.0	g/10 min	Internal method
Содержание золы		%	
Fish Eye			
400.0 µm	36.0 - 55.0	pcs/1520 cm ²	
800.0 µm	9.00 - 15.0	pcs/1520 cm ²	
Isotacticity	> 96	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 30.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	> 1200	MPa	Internal method
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact (23°C)	> 20	J/m	Internal method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	> 150	°C	Internal method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Yellowness Index	< 4.0	YI	Internal method
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Cleanliness: 11-18 pieces/kg			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

