

Andur 9-APF-LM/Curene3005/St100

Polyurethane (Polyester, TDI)

Anderson Development Company

Описание материалов:

All properties based on Andur® 9-APF-LM cured with Curene® 3005

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Формы | Жидкость | | |
| Метод обработки | Литье | | |
| Твердость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 84 | ASTM D2240 | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 25.9 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 700 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | | | ASTM D412 |
| 100% strain | 3.79 | MPa | ASTM D412 |
| 300% strain | 5.24 | MPa | ASTM D412 |
| Tear Strength | | | |
| -- 1 | 53.4 | kN/m | ASTM D624 |
| Cracking | 39 | kN/m | ASTM D470 |

| Дополнительная информация | |
|---------------------------|--|
| Stoichiometry: 100% | |
| NOTE | |

1. C mould

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

