

# SMOKEGUARD™ V 1118 NATURAL

Polyvinyl Chloride

AlphaGary

## Описание материалов:

A LOW SMOKE, HIGHLY FLAME RETARDED, 75°C DEGREE, LEAD FREE SMOKEGUARD JACKETING COMPOUND FOR PLENUM CABLE CONSTRUCTIONS.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Низкое (нет) Содержание свинца Низкий уровень дыма		
Используется	Пленочный кабельный кожух		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.55 to 1.59	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore D	67 to 73		
Shore D, 15 sec	53 to 59		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D412
0.381 mm	17.2	MPa	
1.91 mm	15.2	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D412
Break, 1.91 mm	210	%	
Break, 0.381 mm	190	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-6.00	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая постоянная (23°C, 100 MHz)	3.50		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (23°C, 100 MHz)	0.018		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	50	%	ASTM D2863
Дым	3.0	%	ASTM D4100

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

