

## VESTAMID® L L2122

Polyamide 12

Evonik Industries AG

### Описание материалов:

Plasticized polyamide 12 compounds

Characterization: high viscosity, plasticized, light- and heat-stabilized, with processing aid

Application Examples: fuel, vacuum, and hydraulic clutch lines, steel cable sheathing

The properties of PA 12 compounds can be modified to suit the requirements of many applications by incorporating various additives such as stabilizers, plasticizers, reinforcements, and fillers.

The VESTAMID® L compounds of Evonik comprise a range of various products that are customized to the requirements of processors and users. Many of the PA 12 compounds are suitable especially for the injection molding of precision parts; others have been developed specifically for the extrusion process.

### Главная Информация

Добавка

Стабилизатор тепла

Пластификатор

Обработка помощи

UV Stabilizer

Характеристики

Устойчивость к усталости

Приемлемый пищевой контакт

Топливная устойчивость

Хорошая стойкость к стиранию

Хорошая ударопрочность

Хорошая технологичность

Устойчивость к смазке

Стабилизация тепла

Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)

Высокая вязкость

Стабилизированный свет

Низкое поглощение воды

Маслостойкий

Пластифицированный

Устойчивость к растворителям

Демпфирование звука

Вибрационное Демпфирование

Используется

Кабельный кожух

Топливные линии

Гидравлическое применение

Рейтинг агентства	EC 10/2011		
Метод обработки	Экструзия		
<b>Физический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Плотность (23°C)	1.03	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка			ISO 294-4
Across Flow	1.6	%	
Flow	0.60	%	
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	0.50	%	ISO 62
<b>Механические</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Модуль растяжения	490	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	30.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	26	%	
Break	> 50	%	
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C, Complete Break	6.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C, Partial Break	68	kJ/m <sup>2</sup>	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-30°C	No Break		
23°C	No Break		
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	95.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	45.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения			
--	165	°C	ISO 306/A
--	125	°C	ISO 306/B
Температура плавления <sup>1</sup>	173	°C	ISO 11357-3
CLTE-Поток (23 to 55°C)	1.7E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
<b>Электрический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Сопrotивление громкости	1.0E+13	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность	32	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость			IEC 60250
23°C, 100 Hz	10.0		
23°C, 1 MHz	3.30		
Коэффициент рассеивания			IEC 60250
23°C, 100 Hz	0.19		

23°C, 1 MHz	0.10		
Comparative Tracking Index			IEC 60112
--	600	V	
Solution A <sup>2</sup>	> 600	V	

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.60 mm	HB		
3.20 mm	HB		

Дополнительная информация	Номинальное значение	Метод испытания
Electrolytical Corrosion	A1	IEC 60426
ISO Shortname	PA12-P, EHL, 22-005	ISO 1874

#### NOTE

1. 2nd Heating
2. 50 drops value

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

