

FRABUR 16

Thermoplastic

Crosspolimeri S.p.A.

Описание материалов:

FRABUR : is the trade-mark of our halogen-free thermoplastic compounds,TPO base. Suitable for filling and bedding extrusion.

FRABUR 16 : is a general purpose filling compound very easy to process to use in contact with PVC.

Developed to extrude filler of CEANDER cables.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
	Хорошая технологичность		
	Без галогенов		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.95	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	32	MU	ASTM D1646
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	72		ASTM D2240
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	24	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	60.0	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	70.0	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	80.0	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	90.0	°C	
Температура головы	100	°C	
Температура матрицы	100	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

