

Braskem PE SLL218/21

Linear Low Density Polyethylene

Braskem

Описание материалов:

Description:

SLL218/21 is a LLDPE Butene copolymer produced by Braskem. It was specially designed to provide outstanding processing performance. Films obtained with this grade show good physical and optical properties and enhanced sealability.

The minimum biobased content of this grade is 87%, determined according to ASTM D6866.

Additive:

Antiblocking Medium

Slip Medium

Applications:

Liners; LDPE and HDPE blends; general use packages; technical films for automatic packaging.

Process:

Blown and Cast Film Extrusion

Главная Информация			
Характеристики	Оптическая производительность Обновляемые ресурсы Соответствие пищевого контакта		
Используется	Пленка Смешивание Применение в автомобильной области Универсальный		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.917	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture, 38 µm	30.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture, 38 µm	30.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture, 38 µm	1100	%	ASTM D882
TD: Fracture, 38 µm	1400	%	ASTM D882
Флекторный модуль			ASTM D790
1% Secant, MD : 38 µm	200	MPa	ASTM D790

1% Secant, TD : 38 µm	220	MPa	ASTM D790
Ударное падение Dart ¹	100	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 38 µm	140	g	ASTM D1922
TD : 38 µm	340	g	ASTM D1922

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Двуслойное содержание	> 87	%	ASTM D6866

NOTE

1. F50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

