

Plenco 07476 (Transfer)

ФЛОК

Phenolic

Plastics Engineering Co.

Описание материалов:

PLENCO 07476 is a cotton flock filled resole phenolic molding compound, with improved physical strength, crack resistance, and is resistant to soap and detergent solutions at elevated temperatures. UL recognized under component file E40654. 07476 is available in black.

Главная Информация			
UL YellowCard	E40654-100708443		
Наполнитель/армирование	Мягкое наполнение		
Характеристики	Хорошее сопротивление растрескиванию		
	Хорошая прочность		
	Мощное средство стойкое		
Номер файла UL	E40654		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье из смолы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.52	g/cm ³	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	0.58	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.42	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (E-Scale)	78		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	7200	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	56.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	6890	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	81.1	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	190	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	26.3	J/m	ASTM D256
Зубчатый изод Impact	24	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	199	°C	ASTM D648
Температура непрерывного использования	195	°C	ASTM D794
CLTE-Поток	4.4E-5	cm/cm/°C	ASTM E831

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	2.4E+11	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность ¹	7.8	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	6.80		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	0.085		ASTM D150
Дуговое сопротивление	160	sec	ASTM D495
Сравнительный индекс отслеживания (СТИ)	175	V	UL 746

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	HB		UL 94

Дополнительная информация

The value listed as Comparative Tracking Index, UL 746 was tested according to ASTM D3638. The value listed as Mold Shrink, Linear-Flow, ASTM D955 was tested according to the ASTM D6289 standard. Post Shrinkage, ASTM D6289, 72hr, 120°C: 0.42% Drop Ball Impact, PLENCO Method: 168 J/m

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	165 - 182	°C
Back Pressure	0.300	MPa
Screw Speed	< 60	rpm

Инструкции по впрыску

Transfer Time: 3-8 sec Transfer Pressure: 5.5-6.9 MPa Preheating Temperature: 104-115°C

NOTE

1. Method A (short time)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

