

Glastic® 1603-2A

Стекловолокно

Thermoset Polyester

Glastic Corporation

Описание материалов:

Glastic 1603-2A is a standoff insulator that is molded of UL recognized flame resistant fiberglass-reinforced thermoset polyester molding compound. Glastic 1603-2A features shatter resistance and closer height tolerances than commonly available in porcelain insulators. Moisture and heat resistance properties of Glastic 1603-2A are higher than those of conventional plastic insulators.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Армированный стекловолокном материал | | |
| Характеристики | Влагостойкость | | |
| | Теплостойкость, высокая | | |
| | Огнестойкий | | |
| Используется | Изолированный изолятор | | |
| Номер файла UL | E23525 | | |
| | E81713 | | |
| Формы | Частицы | | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 13.8 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на сжатие | 138 | MPa | ASTM D695 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Дуговое сопротивление | 180 | sec | ASTM D495 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость | V-0 | | UL 94 |

Дополнительная информация

Cantilever Strength: 1500 in/lbsTorque Strength: 25 ft/lbsHeight Tolerance: .015Creep Resistance: 1-5/8 inchTrack Resistance: 600 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

