

ANSAGLAS A07 000 0000 000 A

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Daloga srl

Описание материалов:

ANSAGLAS A07 000 0000 000 A is a Polymethyl Methacrylate Acrylic material. It is available in Europe for injection molding. Primary attribute of ANSAGLAS A07 000 0000 000 A: Flame Rated.

Typical applications include:

Automotive

Lighting Applications

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения Осветительные приборы		
Внешний вид	Доступные цвета Оранжевый Красный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	2.0 to 8.0	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка			ISO 2577
Across Flow	0.20 to 0.60	%	
Flow	0.20 to 0.60	%	
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.30	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	65.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль ²	3100	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	15 to 25	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	77.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	90.0	°C	ISO 306/B120
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	
1.60 mm	HB		
3.20 mm	HB		

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	80.0	°C
Время сушки	2.0 to 4.0	hr
Температура обработки (расплава)	190 to 230	°C
Температура формы	60.0 to 70.0	°C

NOTE

1. 50 mm/min
2. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat