

ResMart Ultra TPU 85A ES

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

ResMart

Описание материалов:

Polyester based TPU Shore 85A hardness for injection molding or extrusion applications

Главная Информация	
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	85		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	31.0	MPa	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Break)	520	%	ASTM D412
Tear Strength	100	kN/m	ASTM D624

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	НВ	UL 94

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки-Осушитель сушилка	90.0 to 100	°C
Время сушки-Осушитель сушилка	3.0 to 4.0	hr
Рекомендуемая максимальная влажность	0.010	%
Температура обработки (расплава)	191 to 204	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

